

ANTICO wall : Baskı Beton Duvar Kaplama Sistemi

Tanım

Düşey yüzeylere uygulanan, çimento esaslı, yüksek nitelikte katkı kuartz agrega içeren, toz halde, renkli, baskı beton sıva harcı

Kullanım

İçeride ve dışarıda dekoratif taş görüntüsü istenen tüm düşey alanlarda kullanılır.

Özel Nitelikler

- Estetik, renkli ve dekoratif
- Kolay, hızlı ve ekonomik duvar kaplama sistemi
- Normal beton yüzeylere göre çok daha yüksek aşınma ve darbe dayanımı
- Normal beton yüzeylere göre oldukça düşük su ve yağ emme ve kimyasal dayanım
- Kolay temizlenme, kir tutmama ve koruyucu cila ile sürekli parlama özelliği
- Katkı maddeleri ile modifiye edilmiş yüksek kalite portland çimento ve dane büyüklüğü ayarlanmış agrega sayesinde alt betona mükemmel yapışma
- Çatlaksız yüzey dokusu

Uygulama Detayları

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kirden arındırılmış olmalıdır. Varsa gevşek bölgeler alınmalı ; tüm çatlak ve boşluklar REPAFLEX tamir harcı ile önceden tamir edilmelidir. Normal emici yüzeyler PROLATEX astar ile , parlak yüzeyler GİPSOPER astar ile astarlanmalıdır. Düşük devirli matkap ile ortalama 6 Lt su ve 1 torba 25 kg Antico Wall yeteri büyüklükteki kova içinde homojen kıvama gelinceye kadar (5-10 dakika) karıştırılır. Karışım duvara bir mala yardımı ile en az baskı yapılacak kadar kalınlıkta uygulanmalıdır. Uygulama baskı sertliğine gelinceye kadar beklenmeli , uygun kalıp ayırıcı uygulandıktan sonra kalıpla doku verme işlemine geçilmelidir. Verim her 1 mm için 1,6 kg/m²' dir. Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli +5°C ila +35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır. Dış ortamlarda rüzgarsız havalarda uygulama yapılmalıdır. Uygulama sonrası 24 saat süre ile uygulama dona ve yağmura maruz kalmamalıdır. Uygulama sonrası kuruma olduktan yüzey parlak görüntü için SELAER – C , yarı mat görüntü için SEALER W ULTRA koruyucu cilalar ile cilalanmalıdır.

Ambalaj

25 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda

Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.