

**Seragrout : Seramik Derz Dolgu**

#### Tanım

Çimento esaslı, seramik, fayans, mermer, doğal ve yapay taşlar ile cam mozaikler için derz dolgusu.

#### Kullanım

İçeride ve dışarıda düşey ve yatay tüm uygulamalarda derz dolgusu olarak kullanılır. Tüm seramik, karo mozaik, doğal taşlar ve cam mozaikler için uygundur. Islak hacimlerde kullanılabilir. Yüzme havuzları, depolar, tanklar ve su altında sürekli kalan yüzeyler için Seraper katkısı kullanımı ile ideal bir derz dolgusu elde edilir.

#### Uygulama

Yapıştırma işleminden sonra en az 24 saat beklenmelidir. 6 ile 7 litre su ile 20 kg derz dolgu karıştırılarak harç elde edilir. Harcın kullanım süresi ortam şartlarına bağlı olarak yaklaşık 2 saattir. Harç kauçuk bir spatula ile derz aralarına kolayca akıtılır . Çok hızlı sertleşmesi sayesinde kısa sürede yıkanacak kıvama gelir ve ideal derzler oluşturulur. Harç ilk sertliğini aldıktan sonra ıslak bir sünger ile tüm derzler silinerek istenilen şekil verilir. Daha sonra seramik üzerinde kalan izler nemli bir sünger yada bez ile parlatılarak giderilir.

#### Özel Nitelikler

- Kolay ve hızlı hazırlama
- Suya ve dona karşı dayanıklı
- Dış mekanlarda yüksek dayanım
- Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi
- 5 mm genişliğe kadar çatlaksız yüksek mukavemetli sertleşme

#### Verim

Ortalama 40 gr/mt verimle seramik ve fayanslarda derz dolgusu olarak kullanılabilir. Derz genişliği ve derinliğine göre bu rakam değişme gösterebilir.

#### Ambalaj

5 kg plastik torbalarda ve 20 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda .

#### Depolama

Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

#### TEKNİK BİLGİLER:

Ambalaj 20 kg kraft torba

Görünüm Renkli toz

Yoğunluk 1,1 Kg/lt

Tehlike Sınıfı Yok-yanıcı değil

Verim 0,5-1,5 kg/m<sup>2</sup>

Uygulama Kauçuk mala

Açık Kalma Yok

Çalışma 1 saat

Kürlenme 24 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı 10 °C