

Biflex 2K

Bitüm Kauçuk Esaslı Likid
Membran Su Yalıtım Sistemi

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Genel kullanım amaçlı, bitüm, kauçuk ve hidrolik bağlayıcı içeren, polimer modifiye su yalıtım malzemesi.



Kullanım

Biflex 2K su yalıtım membranı, beton, asfalt, gibi yüzeylerde; yatay ve düşey olarak kolaylıkla uygulanır. Gerek toprak altı (temel – bodrum vs), gerek toprak üstü (dış cephe – teras – balkon) uygulamaları, banyo, mutfak gibi bina içi ıslak hacimlerde; zeminden sızacak suya karşı kullanılır. Toprak altında kalacak tüm yapılarda dolgudan önce koruyucu olarak kullanılır.

Uygulama

Kaplanacak tüm yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Düzgün ve sağlam yüzeyler için astar gerektirmez. Zayıf ve emici yüzeyler için öncelikle 1:6 su ile inceltilmiş Biflex 2K sıvı bileşen ile astarlanmalıdır. Tüm çekme ve hareketsiz çatlaklar önceden Biflex duo ile doldurulmalıdır. Tüm genişleme ve hareketli derzler öncelikle elastomerik bir derz dolgusu ile doldurulmalıdır. Bu derzler kesinlikle Biflex 2K ile doldurulmamalıdır. Biflex 2K uygulamadan önce , toz bileşen sıvı bileşen içine yavaşça konarak düşük devrili bir mikser ile iyice karıştırılmalıdır. Biflex 2K fırça ya da mala ile uygulanmalıdır. Uygulama sırasında su ile inceltilmemelidir. İyi bir sonuç için ikinci kat uygulama yapılmalıdır. Yalıtım üzerine şap uygulaması yapılacak ise malzeme henüz yaş iken üzerine kuru ve temiz kum serpilmeli ve kuruma tamamlandıktan sonra fazlası süpürülerek alınmalıdır.



Biflex 2K

Bitüm Kauçuk Esaslı Likid
Membran Su Yalıtım Sistemi

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- İki komponentli
- Elastik ve dayanıklıdır.
- Tüm yüzeylere çok iyi yapışır.
- Kolay ve pratik olarak uygulanır.
- Tamamen geçirimsiz bir membran oluşturur.
- Su bazlı olması nedeni ile herhangi bir risk oluşturmaz.
- Uygulama tek katta istenilen kalınlıkta yapılabilir.

Verim

Tek katta olarak 1,5 kg/m² verimle uygulanır. İdeal uygulama için iki katta toplam 3,0 kg/m² kullanılmalıdır. Yüksek nitelikli kaplama için gerekli ise üç kat uygulama yapılabilir.

Ambalaj

İki komponentli kit. Sıvı 24,5 kg kova ve toz 5,5 kg torba içerisinde.

Depolama

Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Karıştırılmamış komponentler tekrar kullanılamaz.



+90 212 486 16 33



info@durabond.com.tr



www.durabond.com.tr



Hadımköy Mah. Niyaz Skokak No:20 Arnavutköy/İstanbul

Biflex 2K

Bitüm Kauçuk Esaslı Likid
Membran Su Yalıtım Sistemi

Ürün Teknik Föyü

Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Ambalaj	30 kg (A komp 24,5 kg kova+B komp 5,5)	-
Görünüm	A komp. kıvamlı koyu renk sıvı - B komp. Toz	-
Yoğunluk	1,4 Kg/lt	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20°C
Tehlike Sınıfı	Yok-yanıcı değil	-
Verim	1,5 kg/m ² tek katta, 2 veya 3 kat	-
Uygulama	Fırça, rulo, mala, çekpas	-
Açık Kalma	Yok	-
Çalışma Süresi	1 saat	-
Kürlenme	48 saat	-
Min. Uygulama Sıcaklığı	5 °C	-

