

EPOSEAL

Şeffaf Epoksi
Kaplama Malzemesi

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Beton, şap, mozaik, yüzeyler için hazırlanmış epoksi esaslı, solvent bazlı, şeffaf, koruyucu ve mukavemet artırıcı kaplama malzemesi



Kullanım

Tüm iç ve dış mekanlarda, beton, şap, mozaik, karo mozaik, yüzey sertleştirici üzerine koruyucu kaplama olarak kullanılır. Yükseltilmiş zemin uygulamalarında zemin hazırlığında kullanılır. Tozumaz, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, parlak yüzeyler oluşturur. Epoksi boya, kaplama ve poliüretan esaslı derz dolgu uygulamalarında astar olarak kullanılabilir.

Uygulama

Yüzey temiz, kuru ve tüm kirlere arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Beton üzerinde bulunan zayıf tabaka mekanik olarak giderilmelidir. A ve B komponentler karıştırılır. Rulo ile yüzeye uygulanır. Diğer katlar için en az 3-5 saat beklenir. Emici yüzeyler en az iki kat uygulanmalıdır. Solvent içerir. Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır.



EPOSEAL

Şeffaf Epoksi
Kaplama Malzemesi

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- Tozumaz, toz tutmaz
- İki komponentli, kolay kullanım
- Betona derinlemesine etki eder
- Aşınma ve darbelere karşı mukavemeti artırır
- Betonun kimyasal etkilere karşı dayanımını artırır

Verim

Yüzey emiciliğine bağlı olarak değişim gösterir. Emici olmayan, sağlam zeminlerde tek katta 150 gr/m² verimle kullanılır Geçirgen ve zayıf yüzeylerde birkaç katta 300 - 400 g/m² verimle kullanılır.

Ambalaj

İki komponentli kit halinde, toplam 20 litre
A komponent plastik bidon 10 litre şeffaf sıvı
B komponent plastik bidon 10 litre renkli sıvı



Depolama

Güneş ışığından korunarak açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda, +10 °C ile +35°C arasında muhafaza edilir. İç ortamda bile çok yüksek sıcak ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

EPOSEAL

Şeffaf Epoksi
Kaplama Malzemesi

Ürün Teknik Föyü

Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Kapta Kalma Süresi	4-6 Saat	-
Dokunma Sertliği	2-4 Saat	-
Min. Uygulama Sıcaklığı	10°C	-
Tam Kürlenme	7 Gün	-
Tehlike Sınıfı	Yanıcı / Alerjik	-
Yoğunluk	0,9 Kg/Lt	-

