

POLCRETE A

Isı yalıtım Levhası
Yapıştırıcısı

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip EPS - XPS ve taşyünü esaslı izolasyon levhalarının yapıştırılmasında kullanılan hazır harç.



Kullanım

Isı izolasyon levhalarının noktasal ve yüzeysel olarak yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama

Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. 5,5-6,5 litre su ile 25 kg torba karıştırılarak yapıştırıcı harcı elde edilir. Hazırlanan karışım yüzeye 2-3 mm kalınlıkta uygulanır ve taraklanır. Kısmen uygulama yapılacak ise panelin kenarlarına ve uygun yerlerine yapıştırıcı konulur. Paneller yüzeye bastırılarak tam olarak yapışana kadar tutulur. Daha sonra uygun metotlar ile izolasyon plakaları duvara mekanik olarak sabitlenir. 24 saat sonra mekanik olarak dübellerle sabitlenmelidir.



POLCRETE A

Isı yalıtım Levhası
Yapıştırıcısı

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- Tüm yüzeylere çok iyi yapışır.
- Kıvamlı, akmayan ve kolay işlenebilen yapıdadır.
- Metalik agrega ve klor bileşikleri içermez, çekme yapmaz, darbelere dayanıklıdır.
- Gerek noktasal gerekse yüzeysel olarak uygulanabilir.
- Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
- Sudan etkilenmez.

Verim

25 kg torba ile 18-20 litre harç elde edilir.

Ambalaj

25 kg'lık kraft torbalarda bulunmaktadır.

Depolama

Serin ve korunaklı ortamda 6 ay. Neme karşı hassastır.



Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Ambalaj	25 Kg plastik takviyeli kraft torba	-
Görünüm	Gri Toz	-
Yoğunluk	$1,40 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$	-
Tehlike Sınıfı	Yok - Yanıcı Değil	-
Verim	25 kg ile 18-20 lt harç	-
Sertleşme	12 -24 saat	-
Basma Mukavemeti	$\geq 38 \text{ N/mm}^2$	DIN 1164 (28 gün)
Eğilme Mukavemeti	$\geq 8 \text{ N/mm}^2$	DIN 1164 (28 gün)
Kaplamaya Başlama	24-48 saat	-

