


SEALER W

Akrilik Esaslı Su Bazlı
Beton Kür Membranı

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Taze beton yüzeylere uygulanan, betonun hızlı su kaybını azaltarak rötre çatlaklarını önleyen su bazlı, akrilik esaslı, sıvı, beton kür membranı.



Kullanım

Hızlı su kaybının oluşabileceği tüm iç ve dış mekanlardaki saha betonlarında, yol ve köprü inşaatlarında, havaalanları, depolama alanları, limanlar, duvarlar gibi geniş ve açık beton yüzeylerde, özellikle endüstriyel beton dökümü sonrası yüzey üzerinde kullanılır.

Uygulama

Sealer W ; sprey, fırça, rulo yada püskürtme ile taze beton yüzeye uygulanır. Beton yüzeyindeki serbest su kaybolduğunda uygulamaya başlanabilir. Beton üzerine su gelmeye devam ediyorsa uygulama yapılmamalıdır. Kür membranı uygulandıktan sonra yüzeye su dökülmemeli ve başka bir malzeme ile kürleme yapılmamalıdır. Beton yüzey kürleme sırasında korunmalı ve kesinlikle ağır yüklere izin verilmemelidir. Sealer W kalıptan yeni sökülmiş beton yüzeylere uygulanabilir. Uygulamadan 2 – 3 saat sonra üzerine çıkılabilir. Uygulamadan sonra 2- 3 saat içinde don ihtimali varsa kürleme yapılmamalıdır.



SEALER W

Akrilik Esaslı Su Bazlı
Beton Kür Membranı

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- Betonun kayıp olmaksızın kendi bünyesindeki su ile reaksiyona girmesini sağlar.
- Aşırı ve ani su kayıplarını önleyerek reaksiyonun rötre çatlaksız şekilde tamamlanmasını sağlar.
- Betonun bünyesinde tutulan su sayesinde yüksek beton mukavemet değerleri elde edilir.
- Çatlaksız bir beton yüzey dokusu elde edilmesine yardımcı olur.
- Çuval ve kanaviçe serilmesine ve devamlı olarak sulanmasına gerek kalmaz.

Verim

Önerilen sarfiyat ortam ve uygulama şartlarına göre 0,2 - 0,5 kg/m² verimle uygulanmasıdır.

Ambalaj

30 kg plastik bidonlarda ve 220 kg lık varillerde.



Depolama

Güneş ışığından korunarak açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamda, +10 °C ile +35°C arasında muhafaza edilir. İç ortamda bile çok yüksek sıcak ve dondan korunmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.



SEALER W

Akrilik Esaslı Su Bazlı
Beton Kür Membranı

Ürün Teknik Föyü

Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Ambalaj	30 kg plastik bidon	-
Görünüm	Beyaz sıvı	-
Yoğunluk	1,04 Kg/Lt	-
Tehlike Sınıfı	Yok-yanıcı değil	-
Uygulama	Fırça & Rulo & Püskürtme	-
Dokunma Sertliği	1 Saat	-
Min Uygulama Sıcaklığı	5 °C	-
Trafik Başlangıç	12 Saat	-

